FICHA TECNICA

Traditions
Edición 03.2019

DIMENSIONES

FORMATO	Traditions	
Anchura	190	mm
Longitud	1380	mm
Número de paneles por paquete	6	
m² por paquete	1,573	m²
Bisel	Con ranura en V pressada alrededor	
Espesor	9	mm
Machihembrado	Uniclic - FitXpress	
Garantia resistencia al agua	10	años

GARANTIA DE FABRICA

	METODO	PARAMETROS		VALORES DE Balterio	
Clase de uso	EN 13329			Clase	21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Organismo notificado	NB0766 EPH Dresden		
Garantía	Uso residencial		Ver condiciones de la garantía	25	años
		resistencia al agua		10	años
	Uso comercial		Ver condiciones de la garantía	12	años

Datos generales según EN 13329

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS		VALORES DE Balterio	
Resistencia al desgaste	EN 13329		≥ 4000	ciclos	≥ 4000	ciclos
Clase de desgaste	EN 13329		AC4		AC4	
Resistencia a los impactos	EN 13329	pelota pequeña	≥ 12N		≥ 12N	
		pelota grande	≥750mm		≥750mm	
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga	≥ 3N	Carga	≥ 5N
Efecto de la rueda de la silla	ISO 4918 (con podložce)		25000	ciclos	Sin cambios	
Hinchazón por humedad	ISO 24336	a las 24 h de inmersión a 20ºC	≤ 18%		≤ 12%	
fuerza de bloqueo	ISO 24334	Fl0,2 lado largo	≥ 1 kN/m		≥ 1	kN/m
		Fmax lado largo			≥ 1	kN/m
		Fs0,2 lado corto	≥ 2 kN/m		≥ 2	kN/m
		Fmax lado corto			≥ 2	kN/m
Efecto de la pata de mueble	EN 424		Sin daños visibles con base tipo 0		Sin daños visibles	
resistencia de la superficie	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25		≥ 1,50	
Antiestático	EN 433		Punzonamiento	≤ 0,05 mm	Sin cambios visibles	
Resistencia a las manchas	EN 438	Grupo 1, 2	Clase	5	Clase	5
		Grupo 3	Clase	4	Clase	4
Aspecto general	EN 13329	Diferencias de altura	≤ 0,15 mm		≤ 0,10 mm	
		Juntas abiertas	≤ 0,20 mm		≤ 0,10 mm	
		Conexión a lo largo	concavidad ≤ 0,50%		≤ 0,50%	
			convexidad ≤ 1,00%		≤ 1,00%	
		Conexión a lo ancho	concavidad ≤ 0,15%		≤ 0,15%	
			convexidad ≤ 0,20%		≤ 0,20%	
Variación dimensional por cambios en la humedad relativa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm		≤ 0,9 mm	
Solidez a la luz	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Referencia gris	Clase	≥ 4	Clase	4

FICHA TECNICA
Traditions
Edición 03.2019

Otros datos técnicos

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS		VALORES DE Balterio	
Reducción del ruido de los impactos	ISO 712/2	Sobre subsuelo Balterio			ΔLw ≈ 20 dB	(Dependiendo del subsuelo utilizado)
Cigarrillos encendidos	EN 438-2,30		Clase	4	Clase	5

Medio ambiente, seguridad y salud

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS		
Emisión de formaldehído	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01	
Antiestático	EN 1815		≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV	
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13501-1	Clase		Cfl-s1	
Resistencia al calor	EN 12996:2001	m²K/W		0,059	m²K/W
Calefacción por suelo radiante		Sobre subsuelo Balterio	Consulte las instrucciones especiales	Adecuado	
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFICADOS

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
EU Ecolabel	SE/035/001