ocean 12 xl.
ficha técnica

BERRY ALLOC

01/2021

	Embalaje	m²	ft²	peso
1 caja **Ocean 12 XL**	4 lamas	1,96 m²	21.15 ft²	21,1 kg
1 palé **Ocean 12 XL**	54 cajas	106,09 m²	1141.94 ft²	1159 kg

hydro+

Descripción producto

Dimensiones	2038 x 241 mm
Espesor total	12 mm
Biseles	4
Sistema de clic	5G loc según licencia de Välinge Innovation AB
Clase de uso según normativa europea EN13329	23 Uso doméstico intenso
	33 Uso comercial intenso
Garantia uso doméstico	De por vida
Garantía uso comercial	6 años

condiciones de garantia en www.berryalloc.com

Composición

Capa de protección	Papel impregnado con resina de melamina
Base	HDF, resistente a la humedad, tratado con la tecnología hydro+ que repele el agua
Capa de apoyo	Papel impregnado con resina de melamina

Resultados de pruebas técnicas

Resistencia a la abrasión	EN13329	AC5 (IP≥6000)
Resistencia al impacto	EN13329	Pelota pequeña : ≥ 15 N - Pelota grande : ≥ 1000 mm
Espesor hinchazón	EN13329	12% (Exigencia ≤ 15%)
Resistencia al fuego	EN14041	Cfl-S1
Emision formaldehído	EN14041	E1
Resistencia al deslizamiento	EN14041	DS
Densidad	EN323	900 kg/m³
Resistencia a las manchas	EN438	5 (grupos 1+2) ; 4 (grupo 3)
Patas de muebles	EN424	sin daños (pata tipo 0)
Sillas de ruedas	EN425	Sin cambios ni daños
Resistencia térmica con la subcapa Excellence Plus	ISO 8302	0,12 m²K/W – Apto para calefaccón/refrigeración por suelo. Manual de instalación en www.berryalloc.com

Certificados

- DOP : 170-DPLA18-1
- Sostenibilidad de los bosques : certificado PEFC (07-31-229)
- Certificado según la normativa francesa sobre emisiones de COV : A+
- TSCA : Title VI compliant

EN14041
CE
DOP: 170-DPLA18-1
NB:1161
18
BerryAlloc NV
Industrielaan 100, B-8930 Menen
Belgium
Laminate floor covering
EN13329

PEFC Certified
Laminate comes from Sustainably Managed Forests, recycled or controlled sources.
PEFC
PEFC/07-31-229
www.pefc.org

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

23

33

laminate.